

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT FG6129 NC010** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Crastin**

材料标识	PBT	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E41938</b>	厂商品牌	Crastin
用途	片材. 型材	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	挤出成型/Extrusion molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.30	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.7	%
横向方向	ISO 294-4	1.5	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	58.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	>50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2600	Mpa
拉伸蠕变模量			
1 Hr	ISO 899-1	2600	Mpa
1000 Hr	ISO 899-1	1800	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	85.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2350	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.5	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 179/1eA	4.0	kJ/m <sup>2</sup>
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.5	kJ/m <sup>2</sup>
-30°C	ISO 180/1A	6.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 退火	ISO 75-2/B	180	°C
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	115	°C
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	60.0	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	50.0	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	175	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.3E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	1.3E-4	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	>1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	1.0E+12	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	26	KV/mm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.92mm	HB