

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ASA XTPM405** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **GELOY**

材料标识	ASA/PC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	GELOY	用途	户外应用
材料特性	耐冲击,高流动性,耐候性好,脱模剂	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.12	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ASTM D1238	30	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	49	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	90	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2400	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	140	J/m
-30°C	ASTM D256	130	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -100	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.04	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-250	°C
螺筒中部温度		240-260	°C
螺筒前部温度		250-270	°C
模头温度		240-270	°C
模具温度		50-70	°C